

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Виробник: **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Місце виробництва (Виробничі потужності): **LATEXX PARTNERS BERHAD**

Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів			
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercure Nitrile Skin² нестерильні неприпудрені					
Продукт: Семперкеар Нітрил Скін² (Sempercure Nitrile Skin²) Нітрилові оглядові рукавички Дата поставки: 07/10/2018, Одеса		Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:
		XS	08.2018	2018-08 L17 0001	07.2021
		S	08.2018	2018-08 L17 0002	07.2021
		M	08.2018	2018-08 L17 0003	07.2021
		L	08.2018	2018-08 L17 0004	07.2021
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Всього
Кількість рукавичок	550 000	1 880 000	2 260 000	770 000	5 460 000

1. Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319-10				
Ширина: середнє значення, мм	76 78	83 89	95 99	106 109	
Довжина, середнє значення, мм	245	248	248	247	
Товщина в області зап'ястя (середнє значення), мм	0.05	0.05	0.05	0.05	
Товщина в області долоні (середнє значення), мм	0.06	0.06	0.06	0.06	
Товщина в області пальців (середнє значення), мм	0.08	0.09	0.09	0.09	
2. Тест на функціональність та зовнішній вигляд					
Бар'єрні властивості	G1 AQL 4.0			Відповідає	
Зовнішній вигляд	G1 AQL 6.5			Відповідає	
3. Фізичні властивості					Висновок:
Міцність на розрив (до старіння) МПа, мін 28 МПа	32.8	30.2	29.7	31.3	відповідає
Міцність на розрив (після старіння) МПа, мін 28 МПа	35.6	30.9	32.8	30.9	відповідає
Видовження на момент розриву (до старіння) %, мін 500%	500	580	580	560	відповідає
Видовження на момент розриву (після старіння) % мін 400%	460	520	520	540	відповідає
Сила на розрив (після випробування з навантаженням) N, середнє значення б N	6.9	6.3	6.5	6.5	відповідає

Залишки пудри (вимоги: ≤ 2 мг)	0.12	0.04	0.10	0.20	відповідає
Вміст білку (вимоги: не містить білку)	не містить	не містить	не містить	не містить	відповідає

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Повідомлено/підпис/
(Спеціаліст відділу забезпечення
якості)

Дата: 20.08.2018

Відмітки щодо звіту:

Затверджено/підпис/
(Керівник відділу забезпечення якості)

Дата: 20.08.2018

Рукавички мають текстуровану структуру долоні та пальців, мають валик на манжеті.

Для одноразового використання.

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції - **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

Декларація №4-04/2016 від 20.09.2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.