

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Виробник: **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Місце виробництва (Виробничі потужності): **LATEXX PARTNERS BERHAD**

Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів			
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercure Nitrile Skin² нестерильні неприпудрені					
Продукт: Семперкеар Нітрил Скін² (Sempercure Nitrile Skin²) Нітрилові оглядові рукавички Дата поставки: 07/11/2018, Одеса		Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:
		XS	2018.09	2018-09 L18 0001	2021.08
		S	2018.09	2018-09 L18 0002	2021.08
		M	2018.09	2018-09 L18 0003	2021.08
		L	2018.09	2018-09 L18 0004	2021.08
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Всього
Кількість рукавичок	390 000	1 640 000	2 540 000	790 000	5 460 000

1. Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319-10				
Ширина: середнє значення, мм	75 78	85 89	95 99	105 109	
Довжина, середнє значення, мм	246	246	246	245	
Товщина в області зап'ястя (середнє значення), мм	0.06	0.05	0.05	0.05	
Товщина в області долоні (середнє значення), мм	0.07	0.06	0.06	0.06	
Товщина в області пальців (середнє значення), мм	0.09	0.09	0.09	0.10	
2. Тест на функціональність та зовнішній вигляд					
Бар'єрні властивості	G1 AQL 4.0			Відповідає	
Зовнішній вигляд	G1 AQL 6.5			Відповідає	
3. Фізичні властивості					Висновок:
Міцність на розрив (до старіння) МПа, мін 28 МПа	33.9	30.6	27.7	29.2	відповідає
Міцність на розрив (після старіння) МПа, мін 28 МПа	33.9	31.3	32.6	31.7	відповідає
Видовження на момент розриву (до старіння) %, мін 500%	500	560	560	560	відповідає
Видовження на момент розриву (після старіння) % мін 400%	460	520	500	540	відповідає
Сила на розрив (після випробування з навантаженням) N, середнє значення б N	6.9	6.3	6.4	6.5	відповідає

Залишки пудри (вимоги: ≤ 2 мг)	0.10	0.14	0.18	0.14	відповідає
Вміст білку (вимоги: не містить білку)	не містить	не містить	не містить	не містить	відповідає

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Повідомлено/підпис/
(Спеціаліст відділу забезпечення
якості)

Дата: 20.08.2018

Відмітки щодо звіту:

Затверджено/підпис/
(Керівник відділу забезпечення якості)

Дата: 20.08.2018

Рукавички мають текстуровану структуру долоні та пальців, мають валик на манжеті.

Для одноразового використання.

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції - **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

Декларація №4-04/2016 від 20.09.2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.