

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

09.10.2018

Виробник: **Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited**
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів					
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: LOM-01FB Дата поставки: 02/10/2018	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:		Термін придатності:	
	XS	201809	5004	0001-0160	2021.09	
	S	201809	5004	0001-0806	2021.09	
	M	201809	5004	0001-1578	2021.09	
	L	201809	5004	0001-0656	2021.09	
Сертифікат якості						
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
	160 000	806 000	1 578 000	656 000		3 200 000
А. Тест на перевірку якості (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	400	850	300		1 650
Кількість бракованих рукавичок	0	1	0	0		1
Б. Дефекти (протікання, розриви)						
Кількість бракованих рукавичок (протікання, розриви)	0	0	4	0		4
Усього дефектів (А+Б)	0	1	4	0		5
Відповідність:	так	так	так	так		
В. Незначні дефекти	Рівень перевірки G 1, AQL 4.0, Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	350	850	350		1 650
Кількість бракованих рукавичок	0	1	14	4		19
Відповідність:	так	так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Головний керівник відділу якості)

Дата: 02.10.2018

Г. Розміри в мм	згідно з EN455-2/ ASTM D 3578				n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм	75	82	93	105		
	80	80	95	110		

Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	243	248	245	245		
Товщина однієї стінки рукавичок						
- в області пальців, мм, мінімум 0.08 мм	0.12	0.11	0.11	0.11		
- в області долоні, мм, мінімум 0.08 мм	0.10	0.09	0.09	0.09		
Д1. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (середнє значення із 13 шт.)					
Сила на розрив в Н, до старіння - середнє значення 6.0 Н	7.9	7.6	7.0	7.5		
Сила на розрив в Н, після старіння - середнє значення 6.0 Н	7.6	7.4	6.8	6.9		
Д2. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (рівень перевірки S-2 AQL 4.0)					
Міцність при розтягуванні в МПа, до старіння – 18 МПа мінімум	28	28	25	27		
Видовження в %, до старіння 650%	802	797	804	808		
Міцність при розтягуванні в МПа, після старіння – 14 МПа мінімум	27	27	24	21		
Видовження в %, після старіння 500%	760	772	790	721		
Е. Біосумісність	згідно з EN455-3 без тальку (силікату магнію)					
<input type="checkbox"/> Пудра на рукавичках : <input checked="" type="checkbox"/> Залишки пудри: макс.: 2.0 мг/дм ² (згідно з EN EN ISO 21171)	0.1	0.2	0.1	0.1		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Керівник відділу перевірки продукції)

Дата: 02.10.2018

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Продукт-менеджер)

Дата: 09.10.2018

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.