

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Січень 2019

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd.,

№ 8 West Ming Yuan Road, 223003, Huaian, China

Продукція: **Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR**

Партія № : 201901

Кількість: 9 600 штук

Цим підтверджується, що для даної партії вказаної вище продукції проводиться перевірка перед відправкою.

Ми гарантуємо, що дана партія продукції після нашої перевірки зразків, що були відібрані шляхом випадкової вибірки, відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2012/ ISO 13485:2003 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Січень 2019

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd.,

№ 8 West Ming Yuan Road, 223003, Huaian, China

Продукція: **Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR**

Партія №: 201901

Кількість: 9 600 штук

Цим підтверджується, що вказану партію продукції було простерилізовано газом оксиду етилену перед відправкою.

Ми гарантуємо, що синтіл, який пройшов стерилізаційний процес, є стерильним та безпечним для тканин людини.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Січень 2019

Продукція: **Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR**

Партія № : 201901

Кількість в партії: 9 600 штук

Виготовлено: 2018.11

Термін придатності: 2021.11

Об'єкт перевірки	Технічні вимоги	Результати перевірки
Міцність	≥490HV 0.2	521-549

Сила проколу	Колюча голка	2.0 (USP Розмір 3/0)	$\leq 0.68H$	0.51-0.64
		3.5 (USP Розмір 0) 4.0 (USP Розмір 1)	$\leq 0.78H$	0.56-0.70
	Зворотноріжуча голка	2.0 (USP Розмір 3/0)	$\leq 0.58H$	0.45-0.54
		3.0 (USP Розмір 2/0)	$\leq 0.68H$	0.46-0.55
Ріжуча сила	Зворотноріжуча голка	2.0 (USP Розмір 3/0) 3.0 (USP Розмір 2/0)	$\geq 6.37 H$	3.90-6.20
Сила з'єднання	2.0 (USP Розмір 3/0)		$\geq 6.67H$	13.20-20.50
	3.0 (USP Розмір 2/0)		$\geq 10.8H$	17.80-27.70
	3.5 (USP Розмір 0)		$\geq 14.7H$	24.10-32.90
	4.0 (USP Розмір 1)		$\geq 17.6H$	28.60-42.50
Діаметр нитки	2.0 (USP Розмір 3/0)		0.20-0.249 мм	0.21-0.238
	3.0 (USP Розмір 2/0)		0.300-0.349 мм	0.314-0.338
	3.5 (USP Розмір 0)		0.350-0.399 мм	0.360-0.372
	4.0 (USP Розмір 1)		0.400-0.499 мм	0.415-0.425
Довжина нитки	75 см \pm 5%			75.0
	90 см \pm 5%			90.0
Міцність на розрив	2.0 (USP Розмір 3/0)		$\geq 17.4H$	20.50-26.00
	3.0 (USP Розмір 2/0)		$\geq 26.3H$	35.30-43.10
	3.5 (USP Розмір 0)		$\geq 38.2H$	44.60-52.70
	4.0 (USP Розмір 1)		$\geq 49.8H$	64.60-69.60
Зовнішній вигляд	Поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою.			Відповідає
Стерильність	Шовний матеріал має бути стерильним			Відповідає
Упакування	Зовнішнє упакування має бути чистим та неушкодженим, написи на ньому мають бути чіткими.			Відповідає

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту з системи управління якістю стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO13485:2012/ ISO 13485:2003.

Декларація № 21-04/2017-IGAR від 08 листопада 2018 р. (редакція 5) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар»

Биков В.Г.