

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

27.05.2021

Виробник: **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Місце виробництва (Виробничі потужності): **LATEXX PARTNERS BERHAD**

Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Taiping, Perak, Malaysia

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів			
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercure Nitrile Skin² нестерильні неприпудрені				
Продукт: Семперкеар Нітрил Скін² (Sempercure Nitrile Skin²) Нітрилові оглядові рукавички	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:
	S	2021.05	2021-05 L02 0002	2024.04
	M	2021.05	2021-05 L02 0003	2024.04
	L	2021.05	2021-05 L02 0004	2024.04
Розбив за розмірами	Маленький	Середній	Великий	Всього
Кількість рукавичок (шт)	1 680 000	2 660 000	1 120 000	5 460 000

1. Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319, EN 455			
Ширина долоні середнє значення, мм	85 89	95 99	105 109	відповідає
Довжина середнє значення, мм	247	248	248	відповідає
Товщина в області зап'ястя (середнє значення), мм	0.05	0.05	0.05	відповідає
Товщина в області долоні (середнє значення), мм	0.06	0.06	0.06	відповідає
Товщина в області пальців (середнє значення), мм	0.09	0.08	0.09	відповідає
2. Тест на функціональність та зовнішній вигляд				
Бар'єрні властивості	G1 AQL 1.5		Відповідає	
Зовнішній вигляд	G1 AQL 2.5		Відповідає	
3. Фізичні властивості				Висновок:
Міцність на розрив (до старіння) МПа, мін 25 МПа	30,1	27.1	29.1	відповідає
Міцність на розрив (після старіння) МПа, мін 25 МПа	31.9	33.9	31.7	відповідає
Видовження на момент розриву (до старіння) %, мін 500%	620	500	600	відповідає
Видовження на момент розриву (після старіння) % мін 400%	520	460	460	відповідає
Сила на розрив (після випробування з навантаженням) N, середнє значення 6 N	6.8	6.5	6.2	відповідає
Залишки пудри (вимоги: ≤2 мг)	0.26	0.32	0.34	відповідає

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Видано/підпис/
(Клерк)
Випущено/підпис/
(Спеціаліст відділу забезпечення якості)

Відмітки щодо звіту:

Затверджено/підпис/
(Керівник відділу забезпечення якості)

Рукавички мають текстуровану структуру долоні та пальців, мають валик на манжеті.

Рукавички хлоровані.

Для одноразового використання.

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції - **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

Декларація №4-04/2016 від "13" квітня 2021 року (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.