

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

09.11.2021

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hat Yai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR Дата поставки: 07/11/2021 Контракт №: IGR021/022	Розмір:	Дата	Серія:	Термін придатності:		
		виготовлення:				
	XS	202110	7011	0001-120	2024.10	
	S	202110	7011	0001-750	2024.10	
	M	202110	7011	0001-1460	2024.10	
	L	202110	7011	0001-0400	2024.10	
Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок	240 000	1 500 000	2 920 000	800 000		5 460 000
План вибірки	Рівень перевірки G 1, Одноступеневий план контролю згідно з ISO 2859-1					
А. Бар'єрні властивості						
Кількість перевірених рукавичок	500	1 000	1 500	500		3 500
Кількість дефектних рукавичок	0	9	7	0		16
Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)	0	0	0	0		0
В) Незначні дефекти						
Рівень перевірки G 1, Одноступеневий план контролю згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок	315	1 000	1 500	500		4 610
Кількість бракованих рукавичок	0	0	0	0		0
	так	так	так	так		
Г) Розміри в мм						
Згідно з EN 455-2 / ASTM D 6319						
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії/ специфікація ±10 мм	77 80	89 80	100 95	108 110		
Довжина, мм – середнє значення 240 мм	249	243	244	245		
Товщина стінки						
- палець, мм, мінімум 0.05мм	0.09	0.09	0.09	0.09		

- долоня, мм, мінімум 0.05мм	0.07	0.07	0.07	0.07		
Г) Фізичні властивості	Згідно EN 455-2					
Сила на розрив у N, до старіння- Середнє 6,0 N	6.7	8.0	7.4	7.3		
Сила на розрив у N після старіння- Середнє 6,0 N	7.3	7.9	8.0	8.4		
Д) Фізичні властивості	Згідно з ASTM D 6319					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 14МПа мінімум	37	44	39	40		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	41	41	41	45		
Видовження в %, до старіння 500%	588	623	604	610		
Видовження в %, після старіння 400%	534	538	552	557		
Е) Біосумісність	Згідно з ASTM D 6319					
Залишки пудри <input type="checkbox"/> залишки пудри Макс.: 2.0 мг/шт максимум	0.2	0.2	0.2	0.2		

Рукавички мають валик на манжеті.

Рукавички хлоровані.

Обробка манжети: рівномірно загнутий край

Мають текстуровану поверхню на пальцях.

Рукавички не мають анатомічної форми, підходять для обох рук.

Для одноразового використання.

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Затверджено

/підпис/

Дата: 09.11.2021

Відділом з якості

Даний документ є перекладом Сертифікату - Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited. Декларація № 38-05/2021-IGAR від 20 травня 2021 р. про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.